

Technische datasheet

Purtack® 400 Primer Spray

Omschrijving:

Purtack® 400 Primer Spray is een spuitbare primer voor het verbeteren van de hechting bij de verlijming van o.a. kozijnfolies. Het is ideaal voor gebruik op poreuze en absorberende ondergronden. Door het aanbrengen van Purtack® 400 Primer Spray wordt een stevige filmlaag gevormd, die zorgt voor een optimale hechting van de folies op het oppervlak.

Producteigenschappen:

Purtack® 400 Primer Spray droogt snel, is niet giftig en gebruiksvriendelijk. Het verbetert de hechting op poreuze ondergronden door middel van een stevige filmlaag.

Unieke eigenschappen:

- Verbetert de hechting van kozijnfolies en andere folies.
- Ideaal voor poreuze en absorberende ondergronden.
- Vormt een stevige filmlaag voor optimale hechting.
- Snel drogend voor verkorte verwerkingstijd.
- Gebruiksvriendelijk dankzij handige spuitbus.
- Oplosmiddelvrij, waardoor het minder schadelijk is voor het milieu.
- Hoge dekkraft, wat zorgt voor een efficiënter verbruik.
- Bestand tegen UV-straling, waardoor het ook geschikt is voor buitengebruik.

Toepassingen:

- Beton
- Gips
- Hout
- Metselwerk
- Cellenbeton
- Cementsteen

Verpakkingen:

Per 12 verpakt – 500 ml

Houdbaarheid en opslag:

De ideale bewaartemperatuur voor de kokers ligt tussen +5 en +25°C. Aanzienlijk hogere temperaturen verkorten de houdbaarheid. Bij deze omstandigheden tot 12 maanden houdbaar.

Vorbereitung und Verarbeitung:

Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Verwijder eventuele beton- of cementsluiers. Schud goed voor gebruik. Houd op ongeveer 20-30 cm afstand van het te behandelen oppervlak. Spuit de primer gelijkmatig op het oppervlak. Voor sterk absorberende ondergronden kan het nodig zijn om de primerlaag te herhalen om een optimale hechting te garanderen. Reinig overtollig materiaal de sproeikop met PURTACK® 210 CLEANER. Laat de primer 3-5 minuten drogen of tot de primer niet meer aan uw vinger blijft hechten. Test altijd de compatibiliteit met aangrenzende materialen om mogelijke negatieve effecten te voorkomen.

Technische gegevens: (bepaald bij +23°C, 50% relatieve vochtigheid);

Verwerkingstemperaturen (ondergrond en omgeving)	minimaal	+ 5°C
	optimaal	+ 20°C
	maximaal	+ 35°C
Kleur	Transp.	
Temp. bestendigheid	-40°C tot +90°C	
Spray	Web spray	
Verwerking	Na 2 – 3 minuten	

Alle gegevens in dit gegevensblad zijn laboratoriumwaarden, die in de praktijk kunnen variëren en vormen daarom geen garantie voor een specifieke eigenschap. De verscheidenheid aan details en mogelijke combinaties kunnen binnen dit kader niet worden afgedekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste informatie te verkrijgen. Door de onduidelijke verwerkingsomstandigheden kan een specifiek werkresultaat niet gegarandeerd worden.